

# Scheda tecnica del prodotto

## Ralston ALK-colourant 20 – 30 series

Paste coloranti, senza aroma, per messa in tinta di vernici alchidiche a base di solvente, per sistemi tintometrici da impiegare in fabbrica o nel punto vendita.



		Indice pigmento	Concentrazione di pigmento nella pasta colorante (%)*	Densità a 20°C (kg/l)	Fotostabilità del pigmento Scala di solidità alla luce dei blu 1-8 ** 1=insufficiente, 8=eccellente		Durata del pigmento all'aperto Scala dei grigi ISO 1-5 ** 1=chiaro cambiamento, 5=nessun cambiamento	
					Tonalità piena (pura)	Riduzione (1/25)	Tonalità piena (pura)	Riduzione (1/25)
ALK 20	White	PW6	60	1,72	8	8	5	5
ALK 20	White	PW6	60	1,72	8	8	5	5
ALK 21	Organic Yellow	PY74	25	1,03	7 - 8	6 - 7	4 - 5	3
ALK 21	Organic Yellow	PY74	25	1,03	7 - 8	6 - 7	4 - 5	3
ALK 22	Organic Orange	PO5	30	1,05	7	5	3 - 4	2
ALK 23	Organic Red	PR112	25	1	7 - 8	6	4 - 5	3
ALK 24	Organic Violet	PV19	15	0,99	7 - 8	8	5	4 - 5
ALK 241	Blue Violet	PV23	10	0,97	8	7 - 8	4 - 5	4
ALK 25	Phthalic Blue	PB15:3	15	1,03	8	8	5	5
ALK 25	Phthalic Blue	PB15:3	15	1,03	8	8	5	5
ALK 26	Phthalic Green	PG7	20	1,06	8	8	5	5
ALK 261	Oxide Green	PG17	40	1,38	8	8	5	5
ALK 27	Oxide Yellow	PY42	45	1,38	8	8	5	5
ALK 27	Oxide Yellow	PY42	45	1,38	8	8	5	5
ALK 28	Oxide Red	PR101	35	1,32	8	8	5	5
ALK 28	Oxide Red	PR101	35	1,32	8	8	5	5
ALK 30	Black	PBk7	10	0,98	8	8	5	5
ALK 30	Black	PBk7	10	0,98	8	8	5	5

- Grande compatibilità
- Elevata stabilità nel sistema tintometrico
- Prodotto nella fabbrica dei Paesi Bassi
- Grande uniformità fra i lotti
- Aromaatvrij
- Hoge dosering aan verf mogelijk
- Nagenoeg geen invloed op verfeigenschappen

### Applicazione

# Scheda tecnica del prodotto

## Ralston ALK-colourant 20 – 30 series

Le paste coloranti Ralston Alkyd sono consigliate per la messa in tinta di vernici finali alchidiche a base di sovente, per sistemi tintometrici in fabbrica o nel punto vendita. Anche se si fa uso di grandi quantità (fino al 25%) di queste paste coloranti, l'impatto sulle vernici sarà minimo in termini di lucentezza, durata, viscosità, cedimento e tempo di essiccazione.

### Utilizzo

Compatibilità

Le paste sono compatibili con diverse vernici decorative. Si consiglia, tuttavia, di testarne prima la compatibilità.

Adatto per la verniciatura di

- Vernici in resina alchidica grassa contenenti solvente
- Vernici in resina alchidica medio-grassa contenenti solvente
- Vernici in resina alchidica siliconica contenenti solvente
- Vernici in resina alchidica ad alto solido contenenti solvente
- Vernici con olio di lino
- Vernici in resina di estere epossidica contenenti solvente
- Vernici viniliche e acriliche contenenti solvente
- Vernici in gomma clorurata contenenti solvente

Istruzioni per l'uso

Le paste coloranti sono pronte per l'uso e non possono essere diluite quando vengono usate nel sistema tintometrico dei colori. Agitare prima dell'uso.

### Dati di base

Legante

Resina alchidica

Viscosità a 20°C

90 - 100

A seconda della pasta.

Finezza

< 15 µm

Resistenza del colore

In base al volume con tolleranza < 3%.

# Scheda tecnica del prodotto

## Ralston ALK-colourant 20 – 30 series

### Sistema modulare

Le paste coloranti sono state selezionate secondo una gamma di colori la più ampia possibile per applicazione in interni ed esterni. Questo è già possibile con 10 paste coloranti (Deco Basic). A tale proposito sono disponibili da subito ricette per oltre 150.000 tonalità comuni. La scelta dipende dalla configurazione della macchina selezionata numero di contenitori, dalla gamma cromatica, dall'applicazione e dai costi.

### Deco Standard module

Queste paste coloranti vengono selezionate con una gamma di colori la più ampia possibile.



### Ambiente e salute

Punto d'infiammabilità (°C)

24-61

Avvertenze di sicurezza

L'utente deve seguire la legislazione nazionale relativa alla sicurezza, alla salute e all'ambiente. Per ulteriori informazioni e dati attuali, consultare l'ultima versione della scheda di sicurezza.

### Dettagli articolo

Confezioni (l)

1, 2.5

Stoccaggio

Nella confezione originale chiusa in luogo fresco 5-35°C, asciutto, al riparo dal gelo.

Termine massimo d'uso

24 Mesi in confezione chiusa.

I dati del prodotto sono aggiornati al momento della stampa di questa scheda. Le informazioni su questo prodotto verranno aggiornate periodicamente e potranno essere sempre modificate senza preavviso. Ralston Color & Coatings B.V. non sarà responsabile per danni derivanti da difetti nell'accuratezza e completezza delle informazioni ottenute in questo modo, ad eccezione di dolo o negligenza grave.

# Scheda tecnica del prodotto

## Ralston ALK-colourant 20 – 30 series

**Ralston**  
COLOUR & COATINGS



Ralston Colour & Coatings B.V.  
Part of Royal Van Wijhe Verf  
Russenweg 14  
P.O. Box 205  
8041 AL Zwolle  
The Netherlands

T : +31(0)38 - 429 11 00  
F : +31(0)38 - 421 04 14

[www.ralstoncolour.com](http://www.ralstoncolour.com)  
[info@ralstoncolour.com](mailto:info@ralstoncolour.com)

Camera di Commercio 05063230