

# Scheda tecnica del prodotto

## Ralston Wall Primer BIOseries



Sigillante incolore con buona penetrazione.

- Rende la superficie meno assorbente
- Migliora l'adesione
- Permeabile al vapore acqueo
- Rapida essiccazione

[pagina del prodotto Ralston Wall Primer BIOseries](#)

Con le vernici della serie BIO di Ralston, fate sempre una scelta consapevole. Questa vernice di alta qualità non solo offre il miglior risultato finale per la vostra verniciatura. La vernice contribuisce anche a ridurre il consumo di materie prime fossili grazie all'utilizzo di materie prime vegetali e rinnovabili derivate da flussi di rifiuti. Così, insieme, contribuiamo alla vivibilità del mondo/pianeta per le nostre generazioni future.



### Applicazione

Per esterni

Per interni

Come primer sigillante su superfici in pietra assorbenti e porose, come cemento, murature, stucco e lastre in pietra, per interni ed esterni. Come mano di fondo per vernici da muro a dispersione acrilica. Pu anche essere mescolato con vernici da muro Ralston a dispersione acrilica.

### Colori

Colori

Neutro

In confezione di colore bianco latte.

### Prestazioni e caratteristiche

Legante

Copolimero acrilato

Densità a 20°C (kg/dm<sup>3</sup>), circa

1

Viscosità a 20°C (K.U.), circa

77

Componenti fissi (volume %), circa

19

Tempo di essiccazione (20°C / 65% U.R.)

Asciutto fuori polvere dopo circa 1 ora/ore, verniciabile dopo circa 4 ora/ore.

I tempi di essiccazione indicati sono valori medi e dipendono, fra le altre cose, dalla temperatura e dall'umidità relativa.

Grado di lucentezza

Opaco, circa 7 G.U. a 85°

In caso di sufficiente permeabilità.

# Scheda tecnica del prodotto

## Ralston Wall Primer BIOseries

N:B: Le caratteristiche e i dati tecnici dipendono dal colore. I valori indicati sono valori medi.

### In lavorazione

Strumento di applicazione	pennello rullo
Diluizione	Acqua. A seconda dell'assorbimento della superficie, diluire con acqua 1 parte : massimo di 3 parti di acqua.
Pulizia dell'attrezzatura/apparecchiatura	Acqua.
Temperatura di lavorazione / U.R.	Min. 10 di temperatura ambientale e della superficie, umidità relativa max. 85.
Capacità riempitiva (m <sup>2</sup> /l)	3 - 5
Resa pratica	3 - 5 m <sup>2</sup> /l, a seconda della porosità e della struttura della superficie, se necessario testare verniciando una superficie di prova.
Miscelazione	Agitare bene prima dell'uso.

### Ambiente e salute

Punto d'infiammabilità (°C)	Non applicabile.
Avvertenze di sicurezza	L'utente deve seguire la legislazione nazionale relativa alla sicurezza, alla salute e all'ambiente. Per ulteriori informazioni e dati attuali, consultare l'ultima versione della scheda di sicurezza.
Valore limite Ue COV	Valore limite UE per questo prodotto A/h: 30 g/l 2010. Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l COV
BREEAM	Il prodotto può essere applicato in conformità con le disposizioni della norma ambientale BREEAM International New Construction. In conformità con i requisiti dell'AEM 9, la prova richiesta è la fase di completamento: da C 1.1 a 1.8, necessaria per sostenere la responsabilità: 1. La percentuale COV componenti organici volatili calcolata in base alla ricetta. 2. Il prodotto suddiviso nelle categorie di cui alla Direttiva europea 2004/42/EC Decopaint – Allegato 2: Norma sulle emissioni per vernici, smalti e lacche, fase 2. 3. Valore limite UE per questo prodotto A/h: 30 g/l 2010. Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l COV. Seguiamo la procedura armonizzata qui sopra menzionata su consiglio del Dutch Green Building Council.
Etichetta emissioni belga	Il prodotto è conforme ai valori limiti e ad altre disposizioni del Decreto Reale dell'8 maggio 2014, fino alla definizione dei livelli soglia delle emissioni nell'ambiente interno di prodotti edili per determinati usi, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale belga del 18 agosto 2014.
Etichetta francese emissioni Ecolabel	A+ Y

### Dettagli articolo

Stoccaggio	Conservare in luogo fresco e al riparo dal gelo. Durante lo stoccaggio non si deve verificare una diminuzione della qualità del prodotto.
Durata	Lavorare entro 24 mesi dalla data del numero del lotto indicato sulla confezione numeri 1 e 2 = anno, 3 e 4 = mese, 5 e 6 = giorno del mese. Applicato alla confezione chiusa. Dopo l'apertura della scatola, l'effetto dei "conservanti" nella vernice può essere ridotto. In casi eccezionali, questo può dare libero sfogo a batteri e muffe dall'esterno, che potrebbero rovinare il prodotto.

# Scheda tecnica del prodotto

## Ralston Wall Primer BIOseries

I dati contenuti in questa scheda prodotto sono aggiornati al momento della pubblicazione. Le informazioni su questo prodotto verranno aggiornate periodicamente e potranno essere sempre modificate senza preavviso. Ralston Color & Coatings B.V. non sarà responsabile per danni derivanti da difetti nell'accuratezza e completezza delle informazioni ottenute in questo modo, ad eccezione di dolo o negligenza grave.