



Vernice finale universale, satinata, per 4 stagioni, a base di resina uretano-alchidica. PLO

- Può essere usata durante tutto l'anno "4 stagioni"
- Buona durata in esterni
- Rapida essiccazione iniziale
- Bassissima propensità alla colatura e buona copertura (dei bordi)
- Bella lucentezza satinata
- Eccellente scorrevolezza e scarsa colatura
- Facile da applicare

www: Ralston 4S Satin

Applicazione

Posizione

Applicazione

Per esterni

Per esterni, come vernice finale su legno, metallo e plastica pre-trattati nei sistemi tintometrici Ralston.

Colori

Colori

Tutti i colori tramite il sistema tintometrico Ralston ALK.

Prestazioni e caratteristiche

Legante

Pigmento

Densità a 20°C

Viscosità a 20°C

Componenti fissi

Tempo di essiccazione (20°C / 65% U.R.)

Tempo di essiccazione (5°C / 90% U.R.)

Resina alchidica poliuretanica

Pigmenti di qualità

Circa 1,1 kg/dm³

Circa 90 K.U.

Circa 65 volume %

Asciutto fuori polvere dopo circa 2.5 ora/ore, asciutto al tatto dopo circa 4 ora/ore, verniciabile dopo circa 18 ora/ore.

Asciutto fuori polvere dopo circa 3.5 ora/ore, asciutto al tatto dopo circa 5 ora/ore, verniciabile dopo circa 24 ora/ore.

I tempi di essiccazione indicati sono valori medi e dipendono dalle condizioni climatiche, dallo spessore dello strato applicato e dal colore. Per i colori scuri, a basse temperature si applicano tempi di essiccazione più lunghi di quelli seguiti per il bianco e i colori scuri.

Elasticità

Grado di lucentezza

6 mm

Lucentezza satinata, circa 35 G.U. a 60°

Il grado di lucentezza viene raggiunto dopo circa 1 mese.

N:B: Le caratteristiche e i dati tecnici dipendono dal colore. I valori indicati sono valori medi.

In lavorazione

Diluizione

Prodotto pronto all'uso, eventualmente diluire leggermente con trementina o acquaragia.

Pulizia dell'attrezzatura/apparecchiatura

Temperatura di lavorazione / U.R.

Capacità riempitiva

Resa pratica

Spessore dello strato

Miscelazione

Trementina.

Min. 0 di temperatura ambientale e della superficie, umidità relativa max. 90%. La temperatura della superficie min. 3°C al di sopra del punto di rugiada.

16 m²/l

A seconda del metodo di applicazione e della superficie 60-85% del rendimento teorico.

40 micrometri di spessore dello strato asciutto = circa 70 micrometri di spessore dello strato umido

Mescolare bene prima dell'uso.

In caso di lavorazione a basse temperature, controllare periodicamente il punto di rugiada. In caso di superfici in legno e metalliche, questo può influire fortemente sulla possibilità di verniciare e, dopo la verniciatura, sull'essiccazione e sulla lucentezza.

Manutenzione

Termine di manutenzione

Circa 5 anni

A seconda della posizione, della superficie da trattare, della struttura, del sistema di vernici da usare e del colore, del carico meccanico e così via. La pulizia annuale e la riparazione dei danni consentono di prolungare la buona condizione della superficie e della verniciatura.

Ambiente e salute

Punto d'inflammabilità (°C)

Avvertenze di sicurezza

41

L'utente deve seguire la legislazione nazionale relativa alla sicurezza, alla salute e all'ambiente. Per ulteriori informazioni e dati attuali, consultare l'ultima versione della scheda di sicurezza.

Valore limite Ue COV

Valore limite UE per questo prodotto A/d: 300 g/l 2010. Questo prodotto contiene al massimo 300 g/l COV

BREEAM

Il prodotto può essere applicato in conformità con le disposizioni della norma ambientale BREEAM International New Construction. In conformità con i requisiti dell'AEM 9, la prova richiesta è la fase di completamento: da C 1.1 a 1.8, necessaria per sostenere la responsabilità: 1. La percentuale COV componenti organici volatili calcolata in base alla ricetta. 2. Il prodotto suddiviso nelle categorie di cui alla Direttiva europea 2004/42/EC Decopaint – Allegato 2: Norma sulle emissioni per vernici, smalti e lacche, fase 2. 3. Valore limite UE per questo prodotto A/d: 300 g/l 2010. Questo prodotto contiene al massimo 300 g/l COV. Seguiamo la procedura armonizzata qui sopra menzionata su consiglio del Dutch Green Building Council.

Etichetta emissioni belga

Il prodotto è conforme ai valori limiti e ad altre disposizioni del Decreto Reale dell'8 maggio 2014, fino alla definizione dei livelli soglia delle emissioni nell'ambiente interno di prodotti edili per determinati usi, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale belga del 18 agosto 2014.

Etichetta francese emissioni

A+

Dettagli articolo

Confezioni

Stoccaggio

1L, 2.5L

Conservare in luogo fresco e al riparo dal gelo. Durante lo stoccaggio non si deve verificare una diminuzione della qualità del prodotto.

Termine massimo d'uso

Lavorare entro 24 mesi dalla data del numero del lotto indicato sulla confezione numeri 1 e 2 = anno, 3 e 4 = mese, 5 e 6 = giorno del mese. Applicato alla confezione chiusa.

Struttura del sistema

Ralston Colour & Coatings B.V.
Part of Royal Van Wijk Verf

Russenweg 14
P.O. Box 205
8000 AE Zwolle
The Netherlands

T +31(0)38 - 429 11 00
F +31(0)38 - 421 04 14
E info@ralstoncolour.com
W www.ralstoncolour.com

Camera di Commercio n.
05063230