



Una vernice da muro opaca, facile da pulire, resistente allo sfregamento, senza solventi, diluibile con acqua. Ottima copertura e a base di dispersione acrilica. Ideale per pareti che vengono pulite periodicamente, come le pareti di cucine, lavanderie, sale da pranzo, stanze dei bambini, ristoranti, sale d'attesa e aree hobby.

- Facilmente pulibile senza detergente, dopo 1 mese
- Opaca
- Eccellente copertura
- Elevata resistenza allo sfregamento, classe 1
- Ottima applicazione
- Praticamente insensibile all'effetto di scrittura e alla brillantezza
- Permeabile al vapore

www: Ralston ExtraTex Clean [2]

Con le vernici della serie BIO di Ralston, fate sempre una scelta consapevole. Questa vernice di alta qualità non solo offre il miglior risultato finale per la vostra verniciatura. La vernice contribuisce anche a ridurre il consumo di materie prime fossili grazie all'utilizzo di materie prime vegetali e rinnovabili derivate da flussi di rifiuti. Così, insieme, contribuiamo alla vivibilità del mondo/pianeta per le nostre generazioni future.

Applicazione

Posizione

Per interni

Applicazione

Pareti interne, cartongesso, cemento, muratura e finiture in intonaco (spruzzato), materiali sheet calcarei e superfici in fibra di vetro. Può essere applicato su superfici nuove o esistenti precedentemente trattate con lattice.

Colori

Colori

Bianco, altri colori tramite il sistema tintometrico Ralston AQ.

Bianco, altri colori tramite il sistema tintometrico Ralston UNI Plus.

Prestazioni e caratteristiche

Legante

Copolimero acrilato (a base biologica)

Pigmento

Pigmenti di qualità e riempitivi specifici

Densità a 20°C

Circa 1,37 kg/dm³

Viscosità a 20°C

Circa 124 K.U.

Componenti fissi

Circa 40 volume %

Tempo di essiccazione (20°C / 65% U.R.)

Asciutto fuori polvere dopo circa 1 ora/ore, verniciabile dopo circa 6 ora/ore.

I tempi di essiccazione indicati sono valori medi e dipendono, fra le altre cose, dalla temperatura e dall'umidità relativa.

Grado di lucentezza

Opaco, 2 G.U. a 85°

Resistenza allo sfregamento

Classe 1 secondo lo standard DIN EN 13 300 dopo 28 giorni.

Classe di copertura

Classe 2 in caso di un consumo di 8,6 m²/l secondo gli standard EN ISO 6504-3 e DIN EN 13 300

Permeabilità al vapore acqueo (valore SD)	DS = 0.26 m, Classe V2: media (DS 0,14 - 1,4 m), secondo lo standard DIN EN 1062-1 e EN ISO 7783-2
Diffusione del vapore acqueo resistenza	V = 79 g/m ² x d, Classe V2: media (μd 15 - 150), secondo lo standard DIN EN 1062-1

N:B: Le caratteristiche e i dati tecnici dipendono dal colore. I valori indicati sono valori medi.

In lavorazione

DatiSpruzzo airless - pressione	circa 20 MPa (200 bar)
DatiSpruzzo airless - ugello	0,017 - 0,019 pollici
DatiSpruzzo airless - diluizione	non
DatiSpruzzo airmix - pressione	14 - 15 MPa (140 - 150 bar), Supporto aria circa 0,2 MPa (circa 2 bar)
DatiSpruzzo airmix - ugello	0,017 - 0,019 pollici 0,43 - 0,48 mm
DatiSpruzzo airmix - diluizione	non
Diluizione	Prodotto pronto all'uso, eventualmente diluire leggermente con acqua.
Pulizia dell'attrezzatura/apparecchiatura	Acqua.
Temperatura di lavorazione / U.R.	Min. 8 di temperatura ambientale e della superficie, umidità relativa max. 85%.
Capacità riempitiva	7 - 9 m ² /l
Resa pratica	Per strato 7 - 9 m ² /l con applicazione a rullo, a seconda della porosità e della struttura della superficie, se necessario testare verniciando una superficie di prova. L'applicazione di uno strato pieno offre un "periodo di apertura" lungo che, in combinazione con l'applicazione su umido, porta a una superficie liscia. Per rullare le pareti lisce, utilizzare preferibilmente un rullo per pittura murale in microfibra con un pelo corto, 8 mm. L'altezza del pelo influisce sulla struttura dello strato di vernice. Per una finitura accurata, rimuovere il nastro di mascheratura applicato subito dopo l'applicazione dello strato di vernice.

Ambiente e salute

Punto d'infiammabilità (°C)	Non applicabile.
Avvertenze di sicurezza	L'utente deve seguire la legislazione nazionale relativa alla sicurezza, alla salute e all'ambiente. Per ulteriori informazioni e dati attuali, consultare l'ultima versione della scheda di sicurezza.
Valore limite Ue COV	Valore limite UE per questo prodotto A/a: 30 g/l 2010. Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l COV
BREEAM	Il Ralston ExtraTex Clean [2] è conforme al BREEAM International, 2020. Il prodotto ha anche il certificato "Indoor Air Comfort" e soddisfa i requisiti per una buona qualità dell'aria interna, secondo Eurofins.
Etichetta emissioni belga	Il prodotto è conforme ai valori limiti e ad altre disposizioni del Decreto Reale dell'8 maggio 2014, fino alla definizione dei livelli soglia delle emissioni nell'ambiente interno di prodotti edili per determinati usi, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale belga del 18 agosto 2014.
Etichetta francese emissioni	A+

Dettagli articolo

Confezioni	2.5L, 5L, 10L, 1L
------------	-------------------

Stoccaggio

Conservare in luogo fresco e al riparo dal gelo. Durante lo stoccaggio non si deve verificare una diminuzione della qualità del prodotto.

Durata

Lavorare entro 24 mesi dalla data del numero del lotto indicato sulla confezione numeri 1 e 2 = anno, 3 e 4 = mese, 5 e 6 = giorno del mese. Applicato alla confezione chiusa. Dopo l'apertura della scatola, l'effetto dei "conservanti" nella vernice può essere ridotto. In casi eccezionali, questo può dare libero sfogo a batteri e muffe dall'esterno, che potrebbero rovinare il prodotto.

Struttura del sistema

Ralston Colour & Coatings B.V.
Part of Royal Van Wijk Verf

Russenweg 14
P.O. Box 205
8000 AE Zwolle
The Netherlands

T +31(0)38 - 429 11 00
F +31(0)38 - 421 04 14
E info@ralstoncolour.com
W www.ralstoncolour.com

Camera di Commercio n.
05063230