

Primer da muro colorabile, con ottima copertura, per supporti leggermente assorbenti. A base biologica e senza COV.

- A base biologica e senza COV
- Primer opaco per parete, colorabile
- Consente di risparmiare manodopera
- Rende la superficie meno assorbente
- Migliora l'adesione della vernice
- Rapida essiccazione
- Eccellente copertura in combinazione con lo strato finale
- Quasi inodore

[www: Ralston ColourPrime \(new\)](http://www.RalstonColourPrime(new))

Applicazione

Posizione

Per esterni, per interni

Applicazione

Pareti e soffitti interni ed esterni in cartongesso, stucco, stucco a struttura, cemento, muratura e materiali a base di minerali.

Colori

Colori

Tutti i colori tramite il sistema tintometrico Ralston AQ.

Tutti i colori tramite il sistema tintometrico Ralston UNI Plus.

Prestazioni e caratteristiche

Legante

Miscela di oli vegetali tratti da residui

Pigmento

Pigmenti di qualità

Densità a 20°C

Circa 1,15 kg/dm³

Viscosità a 20°C

Circa 95 K.U.

Componenti fissi

Circa 24 volume %

Tempo di essiccazione (20°C / 65% U.R.)

Asciutto fuori polvere dopo circa 1 ora/ore, verniciabile dopo circa 4 ora/ore.

I tempi di essiccazione indicati sono valori medi e dipendono, fra le altre cose, dalla temperatura e dall'umidità relativa.

Grado di lucentezza

Opaco, circa 7 G.U. a 85°

Permeabilità al vapore acqueo (valore SD)

DS = 0.12 m, Classe V1: alta (DS < 0,14 m), secondo lo standard DIN EN 1062-1 e EN ISO 7783-2

N:B: Le caratteristiche e i dati tecnici dipendono dal colore. I valori indicati sono valori medi.

In lavorazione

DatiSpruzzo airmix - pressione

circa 10 MPa (100 bar), Supporto aria circa 0,2 MPa (circa 2 bar)

DatiSpruzzo airmix - ugello

0,017 - 0,019 pollici

DatiSpruzzo airmix - diluizione

non

Diluizione

Acqua.

Pulizia dell'attrezzatura/apparecchiatura

Acqua.

Temperatura di lavorazione / U.R.	Min. 8 di temperatura ambientale e della superficie, umidità relativa max. 85%.
Capacità riempitiva	9 m2/l
Resa pratica	Per strato 9 m2/l con applicazione a rullo, a seconda della porosità e della struttura della superficie, se necessario testare verniciando una superficie di prova.
Spessore dello strato	micrometri di spessore dello strato asciutto = circa micrometri di spessore dello strato umido
Miscelazione	Mescolare bene prima dell'uso.

Ambiente e salute

Punto d'inflammabilità (°C)	Non applicabile.
Avvertenze di sicurezza	L'utente deve seguire la legislazione nazionale relativa alla sicurezza, alla salute e all'ambiente. Per ulteriori informazioni e dati attuali, consultare l'ultima versione della scheda di sicurezza.
Valore limite Ue COV	Valore limite UE per questo prodotto A/a: 30 g/l 2010. Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l COV. Tutti i bianchi e le vernici di base sono senza VOC. I colori realizzati con le nostre paste colore Ralston UNI Plus sono anche senza VOC.
BREEAM	Il prodotto può essere applicato in conformità con le disposizioni della norma ambientale BREEAM International New Construction. In conformità con i requisiti dell'AEM 9, la prova richiesta è la fase di completamento: da C 1.1 a 1.8, necessaria per sostenere la responsabilità: 1. La percentuale COV componenti organici volatili calcolata in base alla ricetta. 2. Il prodotto suddiviso nelle categorie di cui alla Direttiva europea 2004/42/EC Decopaint – Allegato 2: Norma sulle emissioni per vernici, smalti e lacche, fase 2. 3. Valore limite UE per questo prodotto A/a: 30 g/l 2010. Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l COV. Seguiamo la procedura armonizzata qui sopra menzionata su consiglio del Dutch Green Building Council.
Etichetta emissioni belga	Il prodotto è conforme ai valori limiti e ad altre disposizioni del Decreto Reale dell'8 maggio 2014, fino alla definizione dei livelli soglia delle emissioni nell'ambiente interno di prodotti edili per determinati usi, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale belga del 18 agosto 2014.
Etichetta francese emissioni	A+

Dettagli articolo

Stoccaggio	Conservare in luogo fresco e al riparo dal gelo. Durante lo stoccaggio non si deve verificare una diminuzione della qualità del prodotto.
Durata	Lavorare entro 24 mesi dalla data del numero del lotto indicato sulla confezione numeri 1 e 2 = anno, 3 e 4 = mese, 5 e 6 = giorno del mese. Applicato alla confezione chiusa. Dopo l'apertura della scatola, l'effetto dei "conservanti" nella vernice può essere ridotto. In casi eccezionali, questo può dare libero sfogo a batteri e muffe dall'esterno, che potrebbero rovinare il prodotto.