Ralston Classic lakken

Alkydhars lakken met uitstekende buitenduurzaamheid

- Ralston Satin
- Ralston Semi-Matt
- Ralston Matt

• paint • passion • people

Ralston
COLOUR & COATINGS

Satin, Semi-Matt & Matt

De Ralston "Classic" lakken zijn terpentineverdunbare alkydharslakken met een bijzonder goede buitenduurzaamheid. Ze zijn sterk, hebben een mooie vloei en zijn gemakkelijk te verwerken. Ze vergelen nauwelijks; waardoor ze ook goed binnen toegepast kunnen worden.

Buiten
Binnen

Ralston Satin

- Zeer goede vloeiing en dekking
- Fraaie zijdeglans
- Nauwelijks vergelend
- Hoge kras- en stootvastheid

Toepassing

Als aflak op voorbehandeld hout, metaal en kunststof.

Buiten
Binnen

Ralston Semi-Matt

- Fraaie zijdematte afwerking
- Bijzonder goede vloei
- Zeer goede (kanten)dekking
- Lang glansbehoud

Toepassing

Als aflak op voorbehandeld hout, metaal en kunststof.

Buiten
Binnen

Ralston Matt

- Hoge kras- en stootvastheid
- Fraai mat uiterlijk
- Zeer goede vloeiing en dekking
- Nauwelijks vergelend

Toepassing

Als aflak op voorbehandeld hout, metaal en kunststof.

	Ralston Satin	Ralston Semi-Matt
Theoretisch Rendement *	13 m2/l	11,6 m2/l
Droogtijdconditie	20 °C / 65 % R.V.	20 °C / 65 % R.V.
Stofdroogtijd **	3	2
Overschilderbaartijd **	18	16
Laagdikte Nat	85 Mµ	85 Mµ
Laagdikte Droog	50 Mµ	50 Mµ
Glansgraad	Zijdeglans, ca. 35 G.U. bij 60 °	Lage zijdeglans, ca. 20 G.U. bij 60 °

	Ralston Matt
Theoretisch Rendement *	13 m2/l
Droogtijdconditie	20 °C / 65 % R.V.
Stofdroogtijd **	4
Kleefvrijtijd **	5
Overschilderbaartijd **	18
Laagdikte Nat	78 Mµ
Laagdikte Droog	50 Mµ
Glansgraad	Mat, ca. 15 G.U. bij 60 °

* Afhankelijk van applicatiemethode, aangebrachte natte verflaagdikte en ondergrond
** Droogtijd in uren

Verven op basis van alkydhars hebben de neiging bij een gebrek aan UV-licht (binnenschilderwerk) donker te vergelen. Onze Ralston Aqua verven zijn een niet-vergelend alternatief voor binnentoepassing.

Raadpleeg www.ralstoncolour.com voor verwerkingsinformatie en specifieke productinformatie.

Onderdeel van
Koninklijke Van Wijhe Verf

Ralston
COLOUR & COATINGS

Ralston Colour & Coatings B.V.
Postbus 205, 8000 AE Zwolle
Nederland

+31(0)38 - 429 11 00
info@ralstoncolour.com
www.ralstoncolour.com

2020-11