



Ralston Endurance

Buitenlakken met buitengewone prestaties

- Ralston Endurance High Gloss
- Ralston Endurance Satin
- Ralston Endurance Primer



• paint • passion • people

Ralston
COLOUR & COATINGS

Endurance High Gloss, Satin & Primer

Als vakman ga je voor het beste schilderwerk. Met de Ralston Endurance buitenlakken kun je in alle omstandigheden uitstekende prestaties leveren. Een Endurance verfsysteem biedt the ultimate power of protection en een langdurige bescherming van uw vastgoed.



Buiten

Ralston Endurance High Gloss

- Extreem lange levensduur
- Snelle aanvangsdroging
- Zeer hoge aanvangsglans & lang glansbehoud
- Uitstekende verwerking

Toepassing

Als aflak op voorbehandeld hout, metaal en kunststof.



Buiten

Ralston Endurance Satin

- Uitstekend buitenduurzaam
- Lang glansbehoud
- Strakke vloei
- Hele jaar door te verwerken

Toepassing

Als aflak op voorbehandeld hout, metaal en kunststof.



Buiten

Ralston Endurance Primer

- Voor optimale glansprestatie
- Geeft strak en glad oppervlak
- Hoogvullend
- Zeer goede (kanten)dekking

Toepassing

Als grondlak op hout en overgrondverf c.q. voorlak op (voor)behandeld hout, metaal en kunststof.

	Ralston Endurance High Gloss	Ralston Endurance Satin
Theoretisch Rendement *	13 m ² /l	14,2 m ² /l
Droogtijdconditie	20 °C / 65 % R.V.	20 °C / 65 % R.V.
Stofdroogtijd **	2	2,5
Kleefvrijtijd **	3	4
Overschilderbaartijd **	16	18
Laagdikte Nat	77 Mμ	70 Mμ
Laagdikte Droog	50 Mμ	45 Mμ
Glansgraad	Hoogglans, ca. 85 G.U. bij 60 °	Zijdegls, ca. 30 G.U. bij 60 °

	Ralston Endurance Primer
Theoretisch Rendement *	16 m ² /l
Droogtijdconditie	20 °C / 65 % R.V.
Stofdroogtijd **	1,5
Kleefvrijtijd **	3
Overschilderbaartijd **	16
Laagdikte Nat	63 Mμ
Laagdikte Droog	40 Mμ
Glansgraad	Zijdegls, ca. 20 G.U. bij 60 °

* Afhankelijk van applicatiemethode, aangebrachte natte verflaagdikte en ondergrond

** Droogtijd in uren

Raadpleeg www.ralstoncolour.com voor verwerkingsinformatie en specifieke productinformatie.

Onderdeel van
Koninklijke Van Wijhe Verf

Ralston
COLOUR & COATINGS

Ralston Colour & Coatings B.V.
Postbus 205, 8000 AE Zwolle
Nederland

+31(0)38 - 429 11 00
info@ralstoncolour.com
www.ralstoncolour.com

2023-06