

## Chemicaliën bestendigheid Ralston muurverven

Producten	Belastingstijd	Interior							Exterior		
		Ralston ExtraTex Satin [20]	Ralston ExtraTex Matt [2]	Ralston SuperTex Matt [5]	Ralston Tex Anti-Reflex [5]	Ralston ProjecTex	Ralston Pro Matt [3]	Ralston ProClean [7]	Ralston PlastDecor	Ralston UniPlex Extra	Ralston Siloxan Matt [1]
<b>Zuren</b>											
Azijnzuur 10%	5 min						√	√	√	√	√
Melkzuur 50%	5 min						√		√		
Mierenzuur 85%	5 min										
<b>Basen</b>											
Ammonia 25%	5 min		√		√	√	√	√	√	√	√
Natronloog 10%	5 min		√				√	√	√	√	√
<b>Oplosmiddelen</b>											
Aceton	5 min			√	√	√				√	√
Ethanol 99,5%	5 min							√			√
Ethyleenglycol	5 min	√	√			√	√	√	√	√	√
Petroleum	5 min	√	√		√	√	√	√	√	√	√
Terpetine	5 min	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Incidin foam 20% alcohol	5 min			√	√					√	√
<b>Oliën en vetten</b>											
Ledervet	16h	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Margarine	16h	√	√		√	√	√	√	√	√	√
Olijfolie	16h	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
<b>Huis, tuin en keuken</b>											
Rode wijn	8h										
Koffie	8h						√				
Cola	8h						√				
Mosterd	8h						√	√			
Mayonaise	8h	√	√	√	√		√	√	√	√	√
Koffiemelk	8h	√	√	√	√		√	√	√	√	√
ketchup	8h	√	√	√				√	√		
Atrix handcreme	16h	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Allesreiniger	8h	√	√	√	√		√	√	√	√	

### Test condities

De testen zijn volledig volgens de norm EN - ISO 2821 en onder labcondities uitgevoerd van ± 23°C / 50% RV

√ bestand tegen verkleuring of aantasting binnen de aangegeven belastingtijd

De muurverven zijn verschillende periodes blootgesteld aan de volgende chemicaliën:

Zuren	5 minuten
Basen	5 minuten
Oplosmiddelen	5 minuten
Oliën en vetten	16 uur
Huis, tuin en keuken	8 uur

**Ralston**  
 COLOUR & COATINGS  
 ralstoncolour.com