



Productinformatieblad

Ralston Alkyd Kleurpasta's

ALK 20-30 serie












Ralston Colour & Coatings B.V.

Russenweg 14 - 8041 AL Zwolle
P.O. Box 205 - 8000 AE Zwolle
The Netherlands
T +31 38 429 11 00
F +31 38 421 04 14
E info@ralstoncolour.com
I www.ralstoncolour.com

Product typering

Kleurpasta's (aromaat vrij) voor oplosmiddelhoudende alkyd bouwverven

Overzicht

Naam	Kleur	Kleurindruk	Pigment index	Pigment gehalte van de kleurpasta (%) *	Dichtheid (Kg/L)	Lichtechtheid van het pigment (Blauwe wol schaal 1-8) **		Buiten - duurzaamheid van het pigment (ISO grijs schaal 1-5) **	
						(1=slecht, 8=excellent)		(1=duidelijke verandering 5=geen verandering)	
						Voltoon (Puur)	Reductie (1/25)	Voltoon (Puur)	Reductie (1/25)
ALK20	Wit		PW6	60	1,72	8	8	5	5
ALK21	Organisch Geel		PY74	25	1,03	7-8	6-7	4-5	3
ALK22	Organisch Oranje		PO5	30	1,05	7	5	3-4	2
ALK23	Organisch Rood		PR112	25	1,00	7-8	6	4-5	3
ALK24	Organisch Violet		PV19	15	0,99	7-8	8	5	4-5
ALK241	Blauw Violet		PV23	10	0,97	8	7-8	4-5	4
ALK25	Ftalo Blauw		PB15:3	15	1,03	8	8	5	5
ALK26	Ftalo Groen		PG7	20	1,06	8	8	5	5
ALK261	Oxyd Groen		PG17	40	1,38	8	8	5	5
ALK27	Oxyd Geel		PY42	45	1,38	8	8	5	5
ALK28	Oxyd Rood		PR101	35	1,32	8	8	5	5
ALK30	Zwart		PBk7	10	0,98	8	8	5	5

* Leveringsspecificaties zijn gebaseerd op kleurkracht op volume. Bovengenoemde pigment % zijn dan ook indicatief.

** Gegevens volgens de pigment leverancier; de echtheden worden niet alleen door de pigment chemie bepaald, expositie omstandigheden, ondergrond en kwaliteit van de verf kunnen eveneens van invloed zijn. De waarden dienen dan ook als richtlijn, het uitvoeren van testen wordt geadviseerd.

Toepassing

Ralston Alkyd kleurpasta's worden ingezet voor het aankleuren van oplosmiddelhoudende alkyd lakken. Zowel voor 'In-plant' als "Point of Sales (POS)" kleurenmengsystemen. Zelfs wanneer hoge doseringen worden gebruikt (tot 25%) is de impact op de verfeigenschappen, zoals glans, houdbaarheid, viscositeit, uitzakken en droogtijd minimaal.

Gebruiksaanwijzing

De kleurpasta's zijn gebruiksklaar en mogen niet verdund worden, wanneer ze in het kleurenmengsysteem gebruikt worden. Schudden voor gebruik.





Productinformatieblad



Ralston Alkyd Kleurpasta's (vervolg)

Basisgegevens

Viscositeit bij 20°C (Stormer)	:	afhankelijk van de pasta: 90 – 100 KU
Fijnheid	:	< 15 µm
Kleurkracht	:	gebaseerd op volume met tolerantie < 3%
Gebruikstermijn	:	24 maanden
Opslag	:	in gesloten originele verpakking op een koele (5-35°C), droge, vorstvrije plaats
Compatibiliteit	:	de pasta's zijn compatibel met veel decoratieve verven. Het is echter wel aanbevolen om de compatibiliteit eerst te testen.
Gebruik	:	<ul style="list-style-type: none"> • Oplosmiddelhoudende lang- en middel olie alkyden • Oplosmiddelhoudende silicone alkyd • High Solids • Lijnzaad olie gebaseerde verven • Oplosmiddelhoudende grondverven (Epoxy-ester en Alkyd) • Oplosmiddelhoudende dak coatings • Oplosmiddelhoudende 1K industriële lakken • Vinyl verven (gelimiteerd) • Chloorrubber

Modulair Systeem

Keuze afhankelijk van geselecteerde machine configuratie (aantal canisters), kleurbereik, applicatie en kosten.

Naam	Kleur	Kleurindruk	Deco Basis (ALK10)	Deco Standaard (ALK12)
ALK20	Wit		X	X
ALK21	Organisch Geel		X	X
ALK22	Organisch Oranje		X	X
ALK23	Organisch Rood		X	X
ALK24	Organisch Violet		X	X
ALK241	Blauw Violet			X
ALK25	Ftalo Blauw		X	X
ALK26	Ftalo Groen		X	X
ALK261	Oxyd Groen			X
ALK27	Oxyd Geel		X	X
ALK28	Oxyd Rood		X	X
ALK30	Zwart		X	X