



Productinformatieblad

Ralston Aqua Kleurpasta's

AQ 800-900 serie

Product typering

Kleurpasta's (laag VOC) voor water gedragen bouwverven

Ralston Colour & Coatings B.V.

Russenweg 14 - 8041 AL Zwolle
P.O. Box 205 - 8000 AE Zwolle
The Netherlands
T +31 38 429 11 00
F +31 38 421 04 14
E info@ralstoncolour.com
I www.ralstoncolour.com

Overzicht

Naam	Kleur	Kleurindruk	Pigment index	Pigment gehalte van de kleurpasta (%) *	Dichtheid (Kg/L)	Lichtechtheid van het pigment (Blauwe wol schaal 1-8) ** (1=slecht, 8=excellent)		Buiten - duurzaamheid van het pigment (ISO grijs schaal 1-5) ** (1=duidelijke verandering, 5=geen verandering)	
						Voltoon (Puur)	Reductie (1/25)	Voltoon (Puur)	Reductie (1/25)
AQ800	Wit		PW6	60	2,02	8	8	5	5
AQ810	Organisch Geel		PY74	55	1,27	7-8	6-7	4-5	3
AQ812	Exterieur Geel		PY154	35	1,16	8	7-8	5	4-5
AQ820	Organisch Oranje		PO5	40	1,24	7	5	3-4	2
AQ830	Organisch Rood		PR112	40	1,16	7-8	6	4-5	3
AQ833	Exterieur Rood		PR254	40	1,22	8	8	5	4-5
AQ840	Magenta		PR122	25	1,10	8	7-8	4-5	4
AQ841	Blauw Violet		PV23	20	1,08	8	7-8	4-5	4
AQ850	Ftalo Blauw		PB15:3	35	1,17	8	8	5	5
AQ860	Ftalo Groen		PG7	40	1,31	8	8	5	5
AQ870	Oxyd Geel		PY42	50	1,71	8	8	5	5
AQ871	Bismuth Geel		PY184	50	1,81	8	8	5	4-5
AQ873	Oxyd Oranje		PY42	50	1,64	8	8	5	5
AQ880	Oxyd Rood		PR101	60	2,08	8	8	5	5
AQ890	Oxyd Zwart		PBk11	20	1,47	8	8	5	5
AQ900	Zwart		PBk7	20	1,23	8	8	5	5
AQ57	Transparant Oxyd Geel		PY42	40	1,40	8	8	5	5
AQ58	Transparant Oxyd Rood		PR101	35	1,37	8	8	5	5

* Leveringsspecificaties zijn gebaseerd op kleurkracht op volume. Bovengenoemde pigment % zijn dan ook indicatief.

** Gegevens volgens de pigment leverancier; de echtheden worden niet alleen door de pigment chemie bepaald, expositie omstandigheden, ondergrond en kwaliteit van de verf kunnen eveneens van invloed zijn. De waarden dienen dan ook als richtlijn, het uitvoeren van testen wordt geadviseerd.

Toepassing

Ralston Aqua kleurpasta's worden ingezet voor het aankleuren van water gedragen lakken en muurverven. Zowel voor 'In-plant' als "Point of Sales (POS)" kleurenmengsystemen.



Productinformatieblad

Ralston Aqua Kleurpasta's (vervolg)

Gebruiksaanwijzing

De kleurpasta's zijn gebruiksklaar en mogen niet verdund worden, wanneer ze in het kleurenmengstelsel gebruikt worden. Schudden voor gebruik.

Basisgegevens

Viscositeit bij 20°C (Stormer)	:	afhankelijk van de pasta: 70 – 105 KU
Fijnheid	:	< 15 µm
Kleurkracht	:	gebaseerd op volume met tolerantie < 3%
Gebruikstermijn	:	24 maanden
Opslag	:	in gesloten originele verpakking op een koele (5-35°C), droge, vorstvrije plaats
Compatibiliteit	:	de pasta's zijn compatibel met veel decoratieve verven. Het is echter wel aanbevolen om de compatibiliteit eerst te testen.
Gebruik	:	• Interieur / Exterieur emulsie verven • Interieur / Exterieur pleisters en structuurverf • Silicaat verf • Bio based verf • water gedragen acrylaat en PU-acrylaat verf; glans, zijdegloss en mat • water gedragen alkyd emulsie en hybride systemen • water gedragen grondverf en primers • water gedragen dak coatings • water gedragen 2K PU systeem and 2K Epoxy

Modulair Systeem

Keuze afhankelijk van geselecteerde machine configuratie (aantal canisters), kleurbereik, applicatie en kosten.

Naam	Kleur	Kleur indruk	Deco Standaard	Deco UV Plus	Deco Facade	Deco Transparant
AQ800	Wit		X	X	X	
AQ810	Organisch Geel		X			
AQ812	Exterieur Geel			X		
AQ820	Organisch Oranje		X			
AQ830	Organisch Rood		X			
AQ833	Exterieur Rood			X		
AQ840	Magenta		X	X		
AQ841	Blauw Violet		X	X		
AQ850	Ftalo Blauw		X	X	X	
AQ860	Ftalo Groen		X	X	X	
AQ870	Oxyd Geel		X	X	X	
AQ871	Bismuth Geel				X	
AQ873	Oxyd Oranje				X	
AQ880	Oxyd Rood		X	X	X	
AQ890	Oxyd Zwart		X	X	X	
AQ900	Zwart		X	X	X	X
AQ57	Transparant Oxyd Geel					X
AQ58	Transparant Oxyd Rood					X