

Chemicaliën bestendigheid Ralston muurverven

Producten	Belastingstijd	Interior										Exterior		
		Ralston ExtraTex Satin	Ralston ExtraTex Mat	Ralston SuperTex Mat	Ralston Tex Mat	Ralston Projectex	Ralston Tex OneCoat	Ralston Pro Mat	Ralston Pro Clean	Ralston Bath Mat	Ralston Bath Satin	Ralston PlastDecor	Ralston UniPlex Extra	Ralston Siloxan Mat
Zuren														
Azijnzuur 10%	5 min							√	√	√		√	√	√
Melkzuur 50%	5 min							√				√		
Mierenzuur 85%	5 min													
Basen														
Ammonia 25%	5 min		√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Natronloog 10%	5 min		√					√	√	√	√	√	√	√
Oplosmiddelen														
Aceton	5 min			√	√	√	√						√	√
Ethanol 99,5%	5 min								√					√
Ethyleenglycol	5 min	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√
Petroleum	5 min	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Terpetine	5 min	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Incidin foam 20% alcohol	5 min			√	√		√						√	√
Oliën en vetten														
Ledervet	16h	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Margarine	16h	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Olijfolie	16h	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Huis, tuin en keuken														
Rode wijn	8h													
Koffie	8h							√						
Cola	8h							√						
Mosterd	8h							√	√					
Mayonaise	8h	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
Koffiemelk	8h	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
ketchup	8h	√	√	√					√			√		
Atrix handcreme	16h	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Allesreiniger	8h	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	

Test condities

De testen zijn volledig volgens de norm EN - ISO 2821 en onder labcondities uitgevoerd van ± 23°C / 50% RV

√ bestand tegen verkleuring of aantasting binnen de aangegeven belastingtijd

De muurverven zijn verschillende periodes blootgesteld aan de volgende chemicaliën:

Zuren 5 minuten
 Basen 5 minuten
 Oplosmiddelen 5 minuten
 Oliën en vetten 16 uur
 Huis, tuin en keuken 8 uur

Ralston
 COLOUR & COATINGS
ralstoncolour.com