

# Karta Danych Produktu

## Ralston ALK-colourant 20 – 30 series

Kolorowe pasty, bezwonne, do barwienia rozpuszczalnikowych lakierów alkidowych. Zarówno do systemów mieszania kolorów na miejscu, jak i do punktów sprzedaży POS.



		Wskaźnik pigmentu	Pigment - zawartość kolorowej pasty (%) <sup>*</sup>	Gęstość w temperaturze 20°C (kg/l)	Odporność na światło pigmentu Niebieska wełna skala 1-8 <sup>**</sup> 1= źle, 8=świetnie		Zewnętrzna trwałość pigmentu skłana szarości ISO 1-5 <sup>**</sup> 1=wyrażna zmiana, 5=brak zmiany	
					Czyste barwy (bez dodatków)	Redukcja (1/25)	Czyste barwy (bez dodatków)	Redukcja (1/25)
ALK 20	White	PW6	60	1,72	8	8	5	5
ALK 20	White	PW6	60	1,72	8	8	5	5
ALK 21	Organic Yellow	PY74	25	1,03	7 - 8	6 - 7	4 - 5	3
ALK 21	Organic Yellow	PY74	25	1,03	7 - 8	6 - 7	4 - 5	3
ALK 22	Organic Orange	PO5	30	1,05	7	5	3 - 4	2
ALK 23	Organic Red	PR112	25	1	7 - 8	6	4 - 5	3
ALK 24	Organic Violet	PV19	15	0,99	7 - 8	8	5	4 - 5
ALK 241	Blue Violet	PV23	10	0,97	8	7 - 8	4 - 5	4
ALK 25	Phthalic Blue	PB15:3	15	1,03	8	8	5	5
ALK 25	Phthalic Blue	PB15:3	15	1,03	8	8	5	5
ALK 26	Phthalic Green	PG7	20	1,06	8	8	5	5
ALK 261	Oxide Green	PG17	40	1,38	8	8	5	5
ALK 27	Oxide Yellow	PY42	45	1,38	8	8	5	5
ALK 27	Oxide Yellow	PY42	45	1,38	8	8	5	5
ALK 28	Oxide Red	PR101	35	1,32	8	8	5	5
ALK 28	Oxide Red	PR101	35	1,32	8	8	5	5
ALK 30	Black	PBk7	10	0,98	8	8	5	5
ALK 30	Black	PBk7	10	0,98	8	8	5	5

- Doskonała tolerancja
- Wysoka stabilność w kanistrze maszyny do mieszania
- Wyprodukowano we własnej fabryce
- Minimalna różnica między partiami
- Aromaatrovrij
- Hoge dosering aan verf mogelijk
- Nagenoeg geen invloed op verfeigenschappen

### Zastosowanie

# Karta Danych Produktu

## Ralston ALK-colourant 20 – 30 series

Pasty Ralston Alkid są stosowane do barwienia farb alkidowych na bazie rozpuszczalników. Zarówno w przypadku systemów mieszania kolorów na miejscu, jak i w punktach sprzedaży (POS). Nawet w przypadku dużych dawek (do 25%) wpływ na właściwości farby, takie jak połysk, trwałość, lepkość, osiadanie i czas schnięcia, jest minimalny.

### Stosowanie

Kompatybilność

Pasty są kompatybilne z wieloma farbami dekoracyjnymi. Zaleca się jednak najpierw przetestować zgodność.

Nadaje się do malowania

- Rozpuszczalnikowa gęsta farba żywicowa
- Rozpuszczalnikowa półgęsta farba żywicowa
- Rozpuszczalnikowa silikonowa farba żywicowa
- Rozpuszczalnikowa farba żywicowa typu high Solid
- Farby na bazie oleju lnianego
- Rozpuszczalnikowe farby z żywicą epoksydową
- Rozpuszczalnikowe farby winylowe i akrylanowe
- Rozpuszczalnikowe farby z chlorokauczukiem

Instrukcja użytkowania

Pasty kolorowe są gotowe do użycia i nie mogą być rozcieńczane, gdy są stosowane w systemie mieszania kolorów.

### Podstawowe dane

Spoivo

Zywica alkidowa

Lepkość w temperaturze 20°C

90 - 100

W zależności od pasty.

Stopień rozdrobnienia

< 15 µm

Siła krycia koloru

Na bazie objętości o tolerancji < 3 %.

### System modułowy

Pasty kolorowe wybierane są w oparciu o najszerszy z możliwych zakres kolorów do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz. Dzięki 10 kolorowym pastom jest to już możliwe (Deco Basic). W tym celu dostępne są bezpośrednio do zastosowania receptury kolorów dla ponad 150 000 standardowych kolorów. Wybór zależy od wybranej konfiguracji maszyny liczba kanistrów, zakresu kolorów, zastosowania i kosztów.

### Deco Standard module

Te kolorowe pasty są wybierane wg najszerszych możliwych zakresów kolorów.



### Środowisko i zdrowie

Temperatura zapłonu (°C)

24-61

Zasady bezpieczeństwa

Użytkownika obowiązuje lokalne prawodawstwo regulujące zasady BHP i ochronę środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu.

### Szczegóły Przedmiotu

Opakowania (l)

1, 2.5

Przechowywanie

W zamkniętym oryginalnym opakowaniu w chłodnym 5 - 35°C, suchym i wolnym od mrozu miejscu.

Maksymalny termin przydatności do użycia

24 miesiące w nienaruszonym opakowaniu.

W momencie druku informacje zawarte w tej karcie produktu są aktualne. Informacje o tym produkcie są regularnie aktualizowane i ewentualne zmiany mogą zostać wprowadzone w każdym momencie bez powiadomienia. Firma Ralston Colour & Coatings B.V. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowości lub niepełności informacji otrzymanych tą drogą, za wyjątkiem szkód spowodowanych umyślnie lub z powodu rażącej niedbałości.

# Karta Danych Produktu

## Ralston ALK-colourant 20 – 30 series

**Ralston**  
COLOUR & COATINGS



Ralston Colour & Coatings B.V.  
Part of Royal Van Wijhe Verf  
Russenweg 14  
P.O. Box 205  
8041 AL Zwolle  
The Netherlands

T : +31(0)38 - 429 11 00  
F : +31(0)38 - 421 04 14

[www.ralstoncolour.com](http://www.ralstoncolour.com)  
[info@ralstoncolour.com](mailto:info@ralstoncolour.com)

PSC 05063230