



Wyjątkowo dobrze zmywalna, odporna na szorowanie, dobrze kryjąca, wodorozcieńczalna matowa farba ścienna, na bazie dyspersji akrylowej. Idealny wybór do ścian w pomieszczeniach, które wymagają regularnego czyszczenia, takich jak spiżarnie, kuchnie, jadalnie, pokoje dziecięce, restauracje, poczekalnie i pomieszczenia hobbystyczne. Seria Pro Ralston to farby ścienne premium, stworzone specjalnie dla profesjonalistów. Najbardziej zaawansowane technicznie produkty w zakresie wykończenia, krycia i czyszczenia. Wszystkie farby ścienne Pro są odporne na bezbarwne środki dezynfekujące i czyszczące, które są rozcieńczane wodą. Nakładanie tych farb to wspaniałe doświadczenie, a rezultat zaskakuje gładkością.

- Bardzo łatwa do czyszczenia bez użycia środków czyszczących, po 1 miesiącu
- Mat
- Dobrze kryje

- Bardzo odporna na szorowanie, klasa 1
- Doskonała aplikacja
- Praktycznie niewrażliwy na efekt pisania i połysek
- Przepuszcza parę wodną

strona produktu Ralston ExtraTex Clean [2]

Wybierając Farby BIOSeries marki Ralston zawsze dokonują Państwo świadomego wyboru. Wysokiej jakości farba nie tylko gwarantuje najlepsze wyniki prac malarskich ale również oznacza oszczędność surowców kopalnych dzięki użyciu odnawialnych surowców roślinnych pochodzących z pozostałości. W ten sposób wspólnie dbamy o jakość życia przyszłych pokoleń na tym świecie/planecie.



Zastosowanie

Wewnątrz

Ściany i sufity, płyty gipsowo-kartonowe, beton, mur, tynk, płyty kamienne i tapety z włókna szklanego. Nadaje się do użytku na nowych powierzchniach, jak i na powierzchniach uprzednio malowanych produktami zawierającymi lateks.

Zabarwienie

Kolory Biały, pozostałe kolory dostępne przez system barwienia Ralston AQ.
Biały, pozostałe kolory dostępne przez system barwienia Ralston UNI Plus.

Wydajność i funkcje

Spoivo	Polimer akrylowy
Pigment	Wysokiej jakości pigmenty i specjalne wypełniacze
Gęstość w temperaturze 20°C (kg/dm ³), ok.	1,37
Lepkość w temperaturze 20°C (K.U.), ok	124
Zawartość stała (tom %), ok.	40

Karta Danych Produktu

Ralston ExtraTex Clean [2]

Ralston
COLOUR & COATINGS

Czas schnięcia (20°C / 65% W.W.)	Bezpyłowe po ok. 1 godzinach, ponowne malowanie po ok. 6 godzinach. Podane czasy schnięcia zostały uśrednione i zależą m.in. od temperatury i względnej wilgotności powietrza.
Stopień połysku	Mat, 2 G.U. przy 85°
Odporność mechaniczna	Klasa 1 zgodnie z DIN EN 13 300 po 28 dniach.
Klasa krycia	Klasa 2 przy zużyciu 8,6 m ² /l zgodnie z ISO 6504-3 i DIN EN 13 300
Przepuszczalność pary wodnej (wartość SD)	wartość sd = 0.26 m, klasa V2: średnia (wartość sd 0,14 do 1,4 m), zgodnie z EN 1062-1
Współczynnik zatrzymywania pary wodnej	V = [WaterVapourDiffusionResistanceValue] g/m ² x d, klasa V2: średni (wartość µd 15 do 150), zgodnie z EN 1062-1

Uwaga: Właściwości i dane techniczne zależne są od koloru. Podane wartości zostały uśrednione.

Aplikacji

Narzędzie aplikacji	pędzel rolka natrysk airmix natrysk bezpowietrzny
Dane natrysku natrysk bezpowietrzny - ciśnienie	ok. 20 MPA (200 bar)
Dane natrysku natrysk bezpowietrzny - dysza	0,017 - 0,019 inch
Dane natrysku natrysk bezpowietrzny - ościeżczenie	brak
Dane natrysku natrysk airmix - ciśnienie	14 - 15 MPA (140 - 150 bar,) dopływ powietrza ok. 0,2 MPa (ok. 2 bar)
Dane natrysku natrysk airmix - dysza	0,017 - 0,019 cala 0,43 - 0,48 mm
Dane natrysku natrysk airmix - rozcieńczanie	brak
Rozcieńczanie	Gotowy do użycia, ewentualnie oszczędnie rozcieńczyć wodą.
Mycie narzędzi	Woda.
Temperatura / W.W nakładania	Min. 8 temperatura otoczenia i podłoża, względna wilgotność max. 85.
Wydajność teoretyczna (m ² /l)	7 - 9
Wydajność praktyczna	7 - 9 m ² /l przy nakładaniu rolką, w zależności od porowatości i struktury podłoża, w razie potrzeby ustalić za pomocą powierzchni testowej. Nakładanie pełnej warstwy daje długi czas otwarcia powłoki, który razem z nakładaniem „mokre na mokre” skutkuje powierzchnią bez smug. Do malowania gładkich ścian najlepiej używać wałka z mikrofibry o krótkim włosiu (8 mm). Wysokość włosa wpływa na strukturę warstwy farby. Aby uzyskać dokładne wykończenie, usuń taśmę maskującą nałożoną natychmiast po nałożeniu warstwy farby.

Środowisko i zdrowie

Temperatura zapłonu (°C)	Nie ma zastosowania.
Zasady bezpieczeństwa	Użytkownika obowiązuje lokalne prawodawstwo regulujące zasady BHP i ochronę środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu.
Wartość graniczna UE LZO	Wartość graniczna UE dla tego produktu A/a: 30 g/l 2010. Ten produkt zawiera max. 30 g/l LZO.

BREEAM	Ralston ExtraTex Clean [2] jest zgodny z BREEAM International, 2020. Produkt posiada również certyfikat „Indoor Air Comfort” i spełnia wymagania dotyczące dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach, według Eurofins.
Belgijska etykieta ekologiczna	Produkt jest zgodny z wartościami granicznymi i innymi przepisami Dekretu Królewskiego z dnia 8 maja 2014 r., ustalającymi wartości progowe emisji dotyczące wyrobów budowlanych stosowanych w pomieszczeniach do określonych celów, opublikowanymi w belgijskim Dzienniku Urzędowym z dnia 18 sierpnia 2014 r.
Francuski certyfikat emisji	A+

Szczegóły Przedmiotu

Opakowania (l)	1, 2.5, 5, 10
Przechowywanie	W miejscu chłodnym i wolnym od mrozu. W czasie przechowywania jakość produktu nie ulega pogorszeniu.
Okres ważności	W ciągu 24 miesięcy od kodu partii na opakowaniu cyfry 1 i 2 = rok, cyfry 3 i 4 = miesiąc, 5 i 6 = dzień miesiąca. Tylko pod warunkiem, że opakowanie jest nienaruszone. Po otwarciu opakowania działanie "konserwantów" w farbie może być zmniejszone. W wyjątkowych przypadkach może to umożliwić dostanie się bakterii i pleśni z zewnątrz, co może doprowadzić do zepsucia się produktu.

System składu - opinie

Nowe, uprzednio niemalowane podłoża kamienne, wewnątrz pomieszczeń

- usunąć luzne elementy oraz ewentualne mleczko cementowe
- w razie potrzeby dokonać niezbędnych napraw
- lekko pyłace lub porowate podłoża w całości zagruntować za pomocą Ralston Wall Primer
- całość pomalować za pomocą Ralston ExtraTex Clean [2]
- całość pomalować za pomocą Ralston ExtraTex Clean [2]

Uprzednio malowane podłoża kamienne, wewnątrz pomieszczeń

- usunąć łuszczącą się, odpadającą farbę
- w razie potrzeby dokonać niezbędnych napraw
- miejscowo pomalować za pomocą Ralston Wall Primer
- miejscowo lub w całości pomalować za pomocą Ralston ExtraTex Clean [2]
- całość pomalować za pomocą Ralston ExtraTex Clean [2]

Nowe, uprzednio niemalowane podłoża kamienne, wewnątrz pomieszczeń

- usunąć luzne elementy oraz ewentualne mleczko cementowe
- w razie potrzeby dokonać niezbędnych napraw
- całość pomalować za pomocą Ralston Wall Primer
- całość pomalować za pomocą Ralston ExtraTex Clean [2]

Uprzednio malowane podłoża kamienne, wewnątrz pomieszczeń

- usunąć łuszczącą się, odpadającą farbę
- w razie potrzeby dokonać niezbędnych napraw
- miejscowo pomalować za pomocą Ralston ExtraTex Clean [2]
- całość pomalować za pomocą Ralston ExtraTex Clean [2]

Zalecenia dotyczące czyszczenia

Malowane powierzchnie najlepiej czyścić około miesiąca po całkowitym wyschnięciu warstwy farby. Plamy należy usuwać jak najszybciej po powstaniu. Im krótszy czas zetknięcia z powierzchnią, tym łatwiej usunąć plamę. Plamy należy usuwać za pomocą miękkiej ściereczki i letniej wody, ewentualnie z dodatkiem neutralnego detergentu. Specjalne środki czyszczące nie są potrzebne. W przypadku tłustych plam, takich jak od kredek (pastelowych), należy delikatnie rozcieńczyć plamę olejem roślinnym. Następnie można usunąć zabrudzenie za pomocą letniej wody z dodatkiem neutralnego detergentu. Nie da się usunąć plam z tuszu od markerów i długopisów, długopisy zostawiają ponadto mechaniczne uszkodzenia w warstwie farby. Ta farba ścienna jest znacznie łatwiejsza do czyszczenia niż inne farby ścienne do wewnątrz. Pomimo zastosowania tej farby i stosowania się do zasad czyszczenia, istnieje możliwość, że w zależności od rodzaju plamy i czasu od jej powstania, plama pozostanie nieznacznie widoczna.

Uwagi ogólne do systemów farb

Poniższe ogólne sposoby malowania służą jako wskazówki. Wybór sposobu malowania określany jest na podstawie rodzaju malowanej powierzchni oraz wymogów wykończenia.

Przyleganie warstw farby

Należy zawsze przeszlifować/zmatować powierzchnię pomiędzy warstwami, aby uzyskać dobrą przyczepność poszczególnych warstw farby (z wyjątkiem farby ściennej).

Naprawy i kompatybilność z farbą

Naprawy podłogi, malowania, połączeń/spoinów i systemów oszklenia należy wykonywać przy użyciu odpowiednich produktów zgodnie z instrukcjami producenta. Do naprawy drewna preferujemy produkty do naprawy drewna na bazie żywicy epoksydowej lub poliuretanu oraz do uszczelniania złączy szklanych do Soudal Glaskit TS. Soudal Acryrub CF2 może być stosowany do uszczelniania spoin i spoin w farbách ścian wewnętrznych. Przed rozpoczęciem prac malarskich należy ocenić wzajemną tolerancję stosowanych produktów.

Przygotowanie i naprawy powierzchni kamiennych

Przed obróbką kamienne powierzchnie muszą być dobrze i odpowiednio utwardzone i oczyszczone. Usuń ewentualne fragmenty cementu / mleczka cementowego na podłożach cementowych. Przed nałożeniem farby/podkładu podłoże cementowe musi mieć ok. 28 dni. Powierzchnie tynkowane przeznaczone do obróbki mogą zawierać maksymalnie 2% wilgoci, a inne powierzchnie kamieniste maksymalnie 4%.

Dane na niniejszej karcie informacyjnej są aktualne w chwili publikacji. Informacje o niniejszym produkcie są regularnie uzupełniane. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w każdej chwili bez zapowiedzi. Ralston Colour & Coatings B.V. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie niewłaściwych albo niekompletnych informacji otrzymywanych tą drogą – z wyjątkiem przypadków umyślnego działania i rażącego niedbalstwa.

Ralston Colour & Coatings B.V.
Part of Royal Van Wijhe Verf
Russenweg 14
P.O. Box 205
8000 AE Zwolle
The Netherlands

T : +31(0)38 - 429 11 00
F : +31(0)38 - 421 04 14

www.ralstoncolour.com
info@ralstoncolour.com

PSC 05063230